

**BRUKSEAL®****Пропитка для брусчатки****ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

**BRUKSEAL®** это готовый для применения бесцветный раствор модифицированной полиуретановой смолы.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

- Для пропитки брусчатки и бетонных изделий
- Для брусчаток около домов, магазинов, автозаправочных станций, для пешеходных и дорожных покрытий и везде, где необходим безупречный вид и сопротивление на атмосферное воздействие.

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА**

- Бесцветный
- Оказывает высокое сопротивление на излучения UV
- Оказывает высокое сопротивление на атмосферное воздействие
- Увеличение устойчивости к истиранию
- Увеличение морозостойкости
- Уменьшение выцветания
- Упрочняет цвет брусчатки
- Помогает в легком устранении пятен масла и других загрязнителей
- Предохраняет от роста мха и сорняков
- Предохраняет от убытка песка из щелей

**УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ**

Температура основания и окружающей среды должна составлять от +5°C до +25°C. Не применять во время дождя.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Покрытие должно быть исполненное с хорошего качества брусчатки чтобы её питательность была не больше 5% бетон должен быть класса не меньше С25/30. Покрытие должно быть сухим, очищенным от мхов, загрязнений и пятен. Щели надо дополнить сухим промытым песком и помести.

**СМЕШИВАНИЕ**

**BRUKSEAL** поставляется в готовом к применению виде. Содержимое упаковки необходимо тщательно перемешать.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**BRUKSEAL** следует наносить методом пульверизации при помощи пульверизатора низкого давления. Препарат наносить один раз тонким слоем, избегая образования луж. Препарат также можно наносить гладким валиком.

**ВНИМАНИЕ!** В случае сильно впитываемых оснований, после истечения 2-3 часов, следует нанести второй слой пропитки.

**ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ**

Оборудование и инструменты непосредственно после применения следует очистить ацетоном.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Продукт является горючим веществом. Не приближаться с открытым огнём. Хранить вдали от источников огня – Не курить. Работники должны применять защитную одежду, обувь, защитные очки и рукавицы. Во время нанесения обеспечить хорошую вентиляцию и избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды мин. 15 минут и обратиться за медицинской помощью. В случае попадания на кожу загрязнённые места необходимо немедленно промыть водой с мылом и смастить кремом. В случае проявления аллергической реакции, обратиться к врачу. Грунтовочный препарат является вредным веществом и не может попасть в канализацию или грунтовые воды. Применять вдали от огня и источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны добросовестно, с учётом имеющихся на сегодняшний день знаний, а также опыта фирмы Bautech. Пользователь обязан применять изделие в соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы Bautech. Все указанные технические данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические результаты измерений могут не быть идентичными в связи с условиями, локализацией, способом применения и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников действительны только тогда, если сделаны в письменной форме. В момент публикации этого руководства, все предыдущие становятся недействительными.

**УПАКОВКА**

10 л

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке при хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в сухих, проветриваемых помещениях, в дали от источников огня, при температуре от +5°C до 25°C. Защищать от непосредственного действия солнечных лучей. Предохранять от мороза.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Плотность	ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>
Расход	1 литр на 4-6 м <sup>2</sup>
Кол-во слоев	1-2
Время высыхания при темп. +20°C	на прикосновение – около 2 часов пешеходное движение - мин. 12 часов транспортное движение - мин. 72 часа
Температура возгорания	26°C
Температура самовозгорания	425°C
Температура применения	от +5°C до +25°C

**BAUTECH Sp. z o.o.**

ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno  
tel. 22 716 77 91; fax 22 716 77 90  
e-mail: [export@bautech.eu](mailto:export@bautech.eu)  
[www.bautech-export.ru](http://www.bautech-export.ru)